

GÉOTEXTILES TISSÉS

Données techniques	Tex-w100	Tex-w200	Tex-w315
Formats	4.57 X 91.4 M	3.81 X 110 M	3.81 x 100 m / 4.57 x 91.4 m
Résistance à la traction	550 N	890 N	1402 N
Élongation		15%	
Résistance au poinçonnement	1425 N	3113 N	4005 N
Déchirement trapézoïdale	200 N	330 N	503 N
Résistance aux UV (500 h)		70%	
Ouverture apparente des pores	0.600 mm	0.425 mm	0.425 mm
Permittivité	0.1 sec	0.05 sec	0.05 sec
Perméabilité	405 l/min/m ²	240 l/min/m ²	163 l/min/m ²
Usage fait en général	Contrôle des herbes indésirées – Séparation -Recouvrement temporaire	Séparation – Stabilisation - Renforcement Structural	Stabilisation - Renforcement structural -Projets techniques

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Terraquavie. La présence d'un produit sur cette liste ne constitue pas un engagement tant qu'à sa disponibilité. Toutes les informations sur les produits fournis ici doivent être validés à partir de la fiche technique desdits produits. Terraquavie ne peut d'aucune façon être tenue responsable de la qualité, de la performance des produits et des conséquences d'installation ou d'usage inadéquat. La garantie de qualité des produits se limite à celle fourni par le fabriquant.